

## 塩ビフィルム各種

防炎性能や帯電防止性能に対する塗料ハジキの有無、透明度、柔軟度、強度等々お客様のご要望にそった各種の塩ビフィルムを用意しています。



ビニテクト



アルトロン®



### 1 品名・型式・取扱単位

品名	型式	取扱単位
	厚(mm)×幅(mm)×巻長(m)	
ビニテクト	0.08×900×65	10本
	0.08×1450×65	
	0.08×1830×65	
	0.08×1830×65(梨地)	
	0.1×1830×50	
アルトロン®耐電防炎#30	0.3×1370×30	1本
	0.3×1830×30	
アルトロン®SSS	0.3×1370×30	1本
	0.3×1830×30	

### 2 用途

- ① 塗装ブース養生用、床敷防汚用、製品カバー用として利用できます。
- ② 間仕切り用としても利用頂けます。特にアルトロン®帯電防炎#30が最適です。

### 3 特徴

- ① ビニテクト
  - ・メイテックオリジナルのプライベートブランド製品。
  - ・FMVSS No. 302合格、JIS A-1322防炎2級相当の防炎性。
  - ・酸素指数 ビニテクト0.08mm 31.0%、ビニテクト0.1mm 30.5%  
試験方法：JIS K 7201-2
  - ・主に塗装ブース養生用として使用。
- ② アルトロン®耐電防炎#30
  - ・帯電防止性能に優れ、JIS A-1322防炎2級と消防法施行令第4条の3に適合した  
静電気帯電防止・防炎対策製品。
- ③ アルトロン®SSSフィルム
  - ・特別な処理をせず、塩ビ本来の長所を生かし、作業性・透明性・ラップ性・  
コストパフォーマンスに優れた製品。

#### —製造元—

ビニテクト  
株式会社 メイテック  
〒441-8086 豊橋市問屋町7番地3

アルトロン®  
広化東海プラスチック 株式会社  
〒503-1337 岐阜県養老郡養老町直江640-1

#### —販売元—

株式会社 メイテック  
〒441-8086 豊橋市問屋町7番地3  
TEL：0532-34-7800  
FAX：0532-34-7950